



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 9020

Prodotto: Decklasur all'acqua



Descrizione

Finitura acrilica all'acqua ad effetto cera, per esterni ed interni. Vernice protettiva del legno, formulata con cere specifiche che aumentano l'idrorepellenza superficiale e ne riducono l'assorbimento d'acqua, migliorandone così la resistenza all'esterno e preservandolo dall'azione degli agenti aggressivi.

Impieghi

Idoneo per la protezione e decorazione dei manufatti in legno.

Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, filtri U.V e cere polietileniche .

Preparazione del supporto

Legno nuovo: effettuare una buona carteggiatura del supporto pulito ed asciutto. Applicare 1-2 mani di Legnobel Impregnante ad acqua, con un intervallo minimo di 6-8 ore. Carteggiare con carta molto fine tra una mano e l'altra.

Legno verniciato: verificare le condizioni della vernice preesistente, se in buone condizioni carteggiare con carta vetro fine, pulire ed applicare. Se invece lo strato di vernice fosse in cattive condizioni, parzialmente sfogliato o crepato, questo deve essere rimosso completamente tramite carteggiatura, raschiatura, sverniciatura. Effettuare una buona pulizia prima di procedere come indicato per il legno nuovo.

E' consigliabile applicare come prima mano il Legnobel ad acqua, in modo particolare per i supporti all'esterno: i migliori risultati si ottengono utilizzando il Legnobel ad acqua colorato, che, in relazione al contenuto di ossidi di ferro trasparenti, protegge maggiormente il legno dalla azione demolitrice delle radiazioni ultraviolette.

Dati Tecnici

peso	2.774
Peso Specifico	1,02 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	31% ± 2
Brillantezza	50 ± 5 gloss a 60 ° (Semilucido - Uni EN ISO 2813)
Resa	15 mq./l.
Applicazione	Pennello
Numero Mani	2 o più mani
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Prima mano: 10-20% - mani successive: 5-15%
Essiccazione FP	30 - 60 minuti
Ess. In prof	8 ore
Sovrapplicazione	8 ore
Colori	Incolore - tinte di cartella - colorabile con il sistema tintometrico

COV

Categoria: A/e BA (Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 130 gr/l; Contenuto massimo COV: 130 gr/l

Note

Agitare bene il barattolo chiuso e mescolare con cura prima dell'utilizzo in quanto la cera tende ad affiorare in superficie per la minore densità. In generale il risultato estetico ottenuto può variare in relazione al potere assorbente del legno ed al numero delle mani applicate. Legni ricchi di tannino possono causare una colorazione per estrazione delle sostanze solubili da parte della fase acquosa. Eventuali tracce di resina devono essere eliminate tramite lavaggio con solvente



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 9020

Prodotto: Decklasur all'acqua

nitro. I prodotti ad acqua provocano un innalzamento del pelo superiore, in relazione alla maggiore affinità con la cellulosa. Per evitare di ottenere una superficie ruvida, carteggiare molto bene il legno prima dell'applicazione e tra le diverse mani.

Teme il gelo: conservare a temperatura superiore a +5°C.

Non applicare a temperature inferiori a +10°C ed Umidità Relativa superiore all'85%. Non applicare all'esterno in giornate particolarmente umide o in presenza di nebbia

Voce di capitolato

Vernice lucida a base di resine acriliche in dispersione acquosa, filtri U.V. e cere polietileniche.

Peso specifico: 1,04 ± 0.02 Kg/l (UNI EN ISO 2811-1).

Volume Solido %: 31 ± 2

Spessore medio del film secco: 20 micron/strato Numero strati: 2-3

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it